



grupo estucalia

+34 968 862 467

www.monocapas.com

FICHA TECNICA

MORTERO MONOCAPA PIEDRA

Ref. OC-CSIII-W2



Producto fabricado a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, limpios de polvo, sanos, sin desencofrantes, musgo o cualquier otro resto de producto que reste adherencia. No aplicar sobre yeso o pintura. En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, se recomienda humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua. Sobre soportes poco porosos, aplicar una imprimación (EUROFIX) o mejorar la rugosidad por medios mecánicos.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con un 20-22 % de agua, manual o mecánicamente, hasta conseguir una mezcla homogénea y manejable. Dejar reposar el mortero amasado durante unos minutos y extender con llana o proyectar a máquina (específicas para Morteros) con un espesor mínimo de 10mm. Incrustar el mármol triturado (china) durante el tiempo abierto del mortero (20-25 min según climatología).

DATOS TECNICOS

Densidad aparente del polvo no compactado (Kg/m3)	1500 ± 100
Poder o capacidad de retención de agua, %	90,8 ± 1,0
Densidad aparente del material endurecido (Kg/m3)	1120 ± 100
Resistencia mecánica a Flexotracción, MPa	1,3 ± 0,5
Resistencia mecánica a Compresión, MPa	2,94 ± 0,5
Retracción a secado, mm/m2	0,23 ± 0,05
Módulo de Elasticidad dinámico, MPa	1650 ± 500
Clasificación acorde con el grado de combustión	M0

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.

CARACTERISTICAS:

- Revestimiento impermeable.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte transpire.
- Aplicable en exterior e interior.
- Enlucido directo sin necesidad de enfoscar
- Fácil trabajabilidad
- Muy esponjoso

CONSERVACIÓN:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACION:

Sacos de 25 Kg. Palets de 1400 kg (56 sacos).

GAMA DE COLORES

Realización en 12 colores ampliable según necesidad del cliente.

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

Mármol Triturado