



grupo estucalia

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHA TECNICA

MORTERO MONOCAPA RASPADO

Ref. OC-CSIV-W2

Producto fabricado a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, limpios de polvo, sanos, sin desencofrantes, musgo o cualquier otro resto de producto que reste adherencia. No aplicar sobre yeso o pintura. En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, se recomienda humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua. Sobre soportes poco porosos, aplicar una imprimación (EUROFIX) o mejorar la rugosidad por medios mecánicos.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con un 20-22 % de agua, manual o mecánicamente, hasta conseguir una mezcla homogénea y manejable. Dejar reposar el mortero amasado durante unos minutos y extender con llana o proyectar a máquina (específicas para Morteros) con un espesor mínimo de 10mm. Dejar el mortero secar durante 4-6 dependiendo de la meteorología, y proceder a rasparlo con los utensilios adecuados. Pasado unos días se recomienda cepillar la superficie para eliminar las partículas que hayan quedado sueltas.

DATOS TECNICOS

Densidad aparente del polvo no compactado (Kg/m ³)	1500 ± 100
Residuo de calcinación (cenizas) a 450°C	8,8 ± 0,5
Residuo de calcinación (cenizas) a 900°C	63,4 ± 0,5
Residuo sobre Tamiz de 1 mm (UNE 7050-97), %	1,1 ± 0,2
Residuo sobre Tamiz de 125 mm (UNE 7050-97), %	62,5 ± 1,0
Densidad aparente del material en pasta (Kg/m ³)	1800 ± 50
Poder o capacidad de retención de agua, %	90,8 ± 1,0
Densidad aparente del material endurecido (Kg/m ³)	1650 ± 100
Resistencia a la Flexión N/mm ²	4
Resistencia a la Compresión, N/mm ²	13
Retracción a secado, mm/m ²	0,23 ± 0,05
Capilaridad (C), Kg/m ² min ^{1/2}	0,15 ± 0,1
Adherencia	>0,5
Adherencia sobre hormigón liso, MPa	0,34 ± 0,2

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.



CARACTERISTICAS:

Revestimiento impermeable.
Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte transpire.
Aplicable en exterior e interior.
Enlucido directo sin necesidad de enfoscar
Fácil trabajabilidad
Muy esponjoso

CONSERVACIÓN:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACION:

Sacos de 25 Kg. Palets de 1400 kg (56 sacos).

GAMA DE COLORES

Realización en una amplia gama de colores (+175 colores)