



grupo estucalia

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHA TECNICA

CEMENTO COLA KOLATEC -C2-



Ref. C2 UNE EN12004

Adhesivo Cementoso Mejorado para Baldosas Cerámicas de absorción superficial media. Tiempo abierto, Sin descuelgue. Para la colocación de alicatados directos sobre fábrica de ladrillo y bloques de hormigón, sin necesidad de enfoscado previo y en solados con fondos irregulares. Aplicación en interior y exterior de piezas cerámicas de absorción media y en **Piscinas**.

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, limpios de polvo, sanos, sin desencofrantes, musgo o cualquier otro resto de producto que reste adherencia. No aplicar sobre yeso o pintura. Caso de realizar recrecidos con Kolatec, de más de 15 mm. de grosor, no efectuar la aplicación cerámica antes de 48 horas, hasta que haya endurecido lo suficiente el recrecido.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con un 18-20% de agua, manual o mecánicamente, hasta conseguir una mezcla homogénea y manejable. Dejar reposar el mortero amasado durante 5 minutos. En aplicaciones normales se coloca la pieza cerámica bien macizada consiguiendo mejor adherencia si se aplica una primera capa bien compactada sobre el paramento. En pavimentos, extender con llana y aplicar, respetando siempre las juntas entre placas cerámicas y las de construcción. En piezas de formato medio es aconsejable aplicar el doble encolado.

DATOS TECNICOS

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
ADHERENCIA INICIAL	1 N/mm ² .
ADHERENCIA DESPUES DE 20 Mnts.	0,5 N/mm ² .
ADHERENCIA DESPUES INMERSION AGUA:	1 N/mm ² .
ADHERENCIA DESPUES ENVEJECIMIENTO CALOR:	1 N/mm ² .
ADHERENCIA DESPUES CICLOS HIELO/DESHIELO:	1 N/mm ² .
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN POLVO	1,4 +- 0,2 g/cm ³
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN PASTA	1,7 +-0,2 g/cm ³
RENDIMIENTO APROXIMADO	4 Kg./m ² . aprox.
GROSOR ADMITIDO	0,6 / 2 Cm.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.

CARACTERISTICAS:

Adhesión de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto.
Aplicación en interiores y pavimentos exteriores
Sin descuelgue
Apto para piscinas

CONSERVACIÓN:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACION:

Sacos de 25 Kg. Palets de 1400 kg (56 sacos).

GAMA DE COLORES

Normalmente blanco, posibilidad color gris bajo pedido.

RENDIMIENTO

4 Kg/m²