



grupo estucalia

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHE TECHNIQUE

MORTIER EURO-MONEY LAVAGE

Ref. OC-CSIV-W2



Mortier hydrophobe pour revêtements intérieurs et extérieurs à base d'agrégats sélectionnés, de ciment blanc et d'additifs. Non pigmenté.

SUPPORTS

Les supports doivent être stables, résistants, exempts de poussière, sains, sans agents de démoulage, mousse ou tout autre produit qui reste adhérent. Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture. Cas de construction avec Euromoney Thin Layer de plus de 15 mm. de l'épaisseur totale, et bien que l'Euromoney Capa Fina ne dispose pas d'élevateur, il doit être effectué en deux passes pour assurer une bonne adhérence.

MODE D'EMPLOI

Mélanger avec 18-20% d'eau, manuellement ou mécaniquement, jusqu'à obtenir un mélange homogène et gérable. Laisser reposer le mortier pendant quelques minutes et l'étendre à l'aide d'une truelle ou d'un pulvérisateur (spécifique aux mortiers) d'une épaisseur minimale de 8 mm. Laisser le mortier sécher pendant quelques minutes et quand il a commencé à prendre, procéder à son flottage avec une éponge, un flotteur ou une truelle, pour obtenir la finition souhaitée.

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE DE ESSAI	NORM	RÉSULTAT
RÉACTION AU FEU (L 11)	UNE-EN 13501-1	A-1
ABSORPTION D'EAU (L 5)	UNE-EN 1015-18	W2 $C \leq 0,20$ $L_{t/m^2 \text{ min}8,5}$
PERMÉABILITÉ À L'EAU APRÈS LES CYCLES CLIMATIQUES (L 7) 48 heures.	UNE-EN 1015-21	≤ 1 ml/cm ²
PERMEABILITE VAPEUR D'EAU (L 8)	UNE-EN 1015-19	9,09E-12 Kg/m s Pa
ADHÉRENCE APRÈS LES CYCLES CLIMATIQUES (L 4)	UNE-EN 1015-21	$\geq 0,3$ Mpa FP=ab
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (L 2)	UNE-EN 1015-11	$\geq 9,4$ N/mm ² . CS-IV
RÉSISTANCE À LA FLEXOTRACTION	UNE-EN 1015-3	$\geq 3,0$ N/mm ² .
CLASSIFICATION SELON UN DEGRÉ DE COMBUSTION		M 1
PRODUIT EN POUDRE À DENSITÉ APPARENTE (L 1)		1.400 \pm 100 Kg/m ³
PRODUIT À DENSITÉ APPARENTE DANS DES PÂTES		1.700 \pm 200 Kg/m ³
PERFORMANCE APPROXIMATIVE (1 Cm D'ÉPAISSEUR)		14 Kg./m ² . aprox.
ÉPAISSEUR MINIMUM ADMIS		8 mm.

Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la valeur de la marchandise utilisée.

CARACTÉRISTIQUES:

Réalisation de finitions blanches ou de couleurs douces
Enduit imperméable
Perméable à la vapeur d'eau, permettant au support de respirer.
Excellente adhérence et grande plasticité.
Plâtrage sur plâtrage ou application directe.
Épaisseur jusqu'à 1 cm sans suspension.
Finition lisse

CONSERVATION:

12 mois à compter de la date de fabrication, dans le récipient d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRESENTATION:

Sacs de 25 kg. Palets de 1400 kg (56 sacs).