



grupo
estucalia

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHE TECHNIQUE



PONT DE L'UNION EURO-FIX

Apprêt pour mortier monocouche et mortier général appliqué sur du béton lisse et des supports à absorption de surface faible ou nulle.

CARACTERISTIQUES

Les principales caractéristiques de l'EuroFix-plus sont les suivantes: sa forte adhérence sur des surfaces lisses peu ou pas poreuses; Sa facilité de construction de mortiers sur béton lisse, forgé, etc. et sa rapidité d'utilisation, car le mortier peut être appliqué directement sur l'EuroFix-plus une fois qu'il a été étendu sur le substrat, sans qu'il soit nécessaire de le sécher.

SUPPORTS

Béton lisse ou fratasado, poutres en fer et, en général, supports sans absorption superficielle.

APPLICATION

Étendre de manière homogène EuroFix-plus avec un pinceau sur la surface à traiter puis appliquer le mortier directement.

AVANTAGES

Adhérence du mortier monocouche sur béton avec EuroFix-plus: > 4 Kgs. / Cm².
Classification Degré de combustibilité: M 1 (Ininflammable). Base d'eau.
Performance env. > 300 gr / m

CARACTÉRISTIQUES:

Bonne adhésion favorisant l'application ultérieure du revêtement
Non inflammable
Grande pénétration sur le support

CONSERVATION:

24 mois à compter de la date de fabrication, dans le récipient d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRESENTATION:

Contenants de plastique 5-15 litres.

TYPE D'ESSAI

RÉSULTAT

DENSITÉ DU PRODUIT DANS LES PÂTES:	1,01 ± 0,01 gm/cm ³ .
ADHERENCE MORTAR SUR SUPPORT AVEC EF-p:	≥ 4 Kgs./cm ² .
GAMME DE TEMPERATURE D'APPLICATION:	De + 5° C Hasta + 35° C
CLASSIFICATION PAR NIVEAU DE COMBUSTIBILITÉ:	M 1

Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la valeur de la marchandise utilisée.

Camino Viejo de Fortuna, 40 · 30148 · Apartado Correos 162 · Matanzas-Santomera (Murcia)
T.: 968 862 467 · 663 519 854 · e-mail: estucalia@monocapas.com